


直打用賦形剤 乳糖G

乳糖Gは、乳糖水和物（日局）およびヒドロキシプロピルセルロース（日局）から成る直接打錠用の賦形剤です。

※物性値は代表値であり、規格ではありません。

規格		医薬品添加物規格 「乳糖造粒物」	含量規格	乳糖水和物 95.0～98.0% ヒドロキシプロピルセルロース 2.0～5.0%
粒度規格		500μm on 5%以下 500～75μm 85%以上 75μm pass 10%以下	SEM 写真	
物性値	粒度分布			
	D10	75.8 μm		
	D50	150.4 μm		
	D90	272.4 μm		
	かさ密度	0.48 g/mL		
	安息角	37°		

《特長》



高い圧縮成形性を示す

弊社の乳糖水和物（日局）ダイラクトーズ®を超える高い圧縮成形性を示します。崩壊時間を短縮したい場合には、崩壊剤として L-HPC を 5%程度添加することをお奨めします。

